

Элакор-МБ5 Бетоноконттакт, ТУ 2156-009-18891264-2005

Описание.

Адгезионная и гидроизолирующая грунтовка (однокомпонентная) для подготовки поверхностей перед нанесением бетонных, цементных, известково-цементных, гипсовых, гипсово-известковых и т.п. покрытий.

Упаковка: п/п бидоны по 40кг, п/п ведра по 10кг, 30кг.

Состав: латекс винил-версататный, кварц фракционированный, функциональные добавки.

Назначение.

Грунтование поверхностей перед проведением следующих работ:

- устройство бетонных полов (стяжек) на основе портландцементов;
- устройство полимерцементных полов;
- устройство полов на основе магнезиального бетона;
- нанесение штукатурок, шпатлевок, ровнителers и других отделочных покрытий.

Наносится на поверхности: бетон, пескоцемент, кирпич, камень и другие минеральные материалы.

Преимущества.

- Обеспечивает высокую адгезию (сцепление) стяжки, раствора и штукатурки с бетонным основанием.
- Герметизирует поверхность основания, за счет чего:
 - предотвращает «нижнее» пересыхание стяжек (шпатлевок, штукатурок и т.п.) в начальные сроки твердения;
 - исключает проникновение воды и водных растворов в основание.
- Улучшает технологичность укладки стяжек, штукатурок, шпатлевок, ровнителers и т.п.
- Не меняет сроков схватывания бетона, раствора, штукатурки и т.п.
- Не вызывает коррозии арматуры и оборудования.

Технические характеристики.

Показатель	Значение
Внешний вид	жидкость голубого цвета
Плотность при 20°C, кг/л	1,18-1,20
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	52%
рН состава	7,5-8,5
Максимальный размер частиц кварца	0,4мм
Время высыхания «до отлипа» (потеря липкости) при t 20°C,	не более 3 часов
Адгезия к бетону (28 сутки)	не менее 1,5 МПа
Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C

Указания к применению.

Условия нанесения.

Температура основания и воздуха: от +5°C до +30°C. Влажность воздуха – не нормируется. Основание должно быть визуально сухое, т.е. не иметь темных (влажных) участков.

Подготовка основания.

Поверхность основания очистить механическим способом от цементного молока, грязи, масел, краски и т.п. Удалить рыхлые отслаивающиеся участки. Обеспылить промышленным пылесосом.

Подготовка материала.

Бетоноконттакт тщательно перемешать до однородного состояния при помощи миксера для красок (400-600об/мин). Сразу после перемешивания разлить в более мелкую тару для удобства нанесения (например, в 10л ведра). При нанесении следить, чтобы кварц в материале не оседал – при необходимости, дополнительно перемешивать. При нанесении при t ниже +15°C – добавить 5-10% воды для уменьшения вязкости состава.

Нанесение.

Способ нанесения: валики (ворс 12-14мм), кисти.

Наносить за 2слоя. Примерный расход 1-й слой – 150-200г/м2; 2-й слой – 100-150г/м2. Послойная сушка – 3-4часа.

На участки, где произошло сильное впитывание, нанести дополнительный слой Бетоноконттакта.

На шероховатой поверхности (например, после фрезерования) расход состава увеличивается.

Оценка: на поверхности равномерный, без пропусков слой Бетоноконттакта; поры поверхности полностью закрыты.

Сушка до укладки стяжки и других покрытий: при t +25...+15°C – 6-8ч.; при t +15...+5°C – 8-12ч.

Важно! Бетоноконттакт должен полимеризоваться и не растворяться водой при нанесении покрытия (стяжки).

Безопасность: Элакор-МБ5 Бетоноконттакт - негорюч, нетоксичен, не имеет в составе органических растворителей. Гарантийный срок хранения в таре производителя - 12мес. Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25°C.