

**Инструкция нанесения Покрытия** на асфальтовые и асфальтобетонные поверхности (далее Поверхность).

## Применяемые материалы.

- Для устройства покрытия: **Элакор-ПУ Эмаль-2К** – краска для асфальта, двухкомпонентная.
- Для выравнивания поверхности: **Элакор-ПУ Шпатлевка-2К** - полиуретановая, двухкомпонентная.

**Основание:** асфальтобетон (асфальт).

**Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.**

## 1. Общие требования, рекомендации

- Основание должно быть сухим.
- Температура поверхности - не менее, чем на 3°C выше точки росы.
- Температура воздуха, основания от +10°C до +22°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Способ нанесения: ракель, шпатель, валик, кисть, стойкие к воздействию растворителей.
- Плотнo закрывайте тару с материалом. **!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!**

## 2. Подготовка Поверхности

Удалить рыхлый верхний слой, грязь, старую краску и др. с помощью шлифовальной машины.

**ВНИМАНИЕ!** Если шлифование не выполняется, то расход материала может значительно возрасти!

## 3. Подготовка Материалов к работе

Соотношение компонентов А : Б Шпатлевки и Краски указано на этикетке комп. «А» соответствующего материала. Внимание! Если смешивается не полный комплект материала, сначала тщательно перемешайте комп. А и только потом отлейте нужное количество. Компоненты отмерять на весах.

Использовать миксер для красок (400-600об/мин). Тщательно перемешать Комп. А (2-3мин). При перемешивании медленно вливать Комп. Б, тщательно перемешать (4-5мин) Следить, чтобы перемешивался весь объем.

Перемешанный материал сразу вылить на поверхность «змейкой» и распределить шпателем или валиком.

**Шпатлевку и Краску готовить небольшими порциями** (чтобы вырабатывать за 20-30мин).

**Внимание!** Не допускать попадания отдельных компонентов Материалов на асфальт.

Асфальт на участке, где готовятся Материалы должен быть укрыт п/э плёнкой и картоном.

## 4. Нанесение покрытия

4.1. Обеспылить поверхность промышленным пылесосом.

4.2. ШПАТЛЕВАНИЕ. Если требуется выравнивание поверхности, использовать Шпатлёвку с добавлением сухого песка (фракция 0,1-0,4мм), соотношение по объёму: 1:0,5... 1:1. Расход зависит от неровности поверхности.

После высыхания слой шпатлевки отшлифовать для удаления разводов от шпателя, обеспылить пылесосом.

**ВНИМАНИЕ!** Если выполняется шпатлевание, то **наносить 1-й слой краски НЕ НУЖНО !**

4.3. Нанести 1-й слой Краски (он же грунтовочный слой) шпателем «на сдир».

Расход 250-500г/м<sup>2</sup> в зависимости от гладкости поверхности. Сушка 16-24ч, но не более 48ч.

4.4. Нанести 2-й слой Краски для асфальта валиком, кистью. Расход 200-250г/м<sup>2</sup>.

**После нанесения:** через 2сут – можно ходить; через 7сут – полная механическая нагрузка.

**5. В процессе работы.** Инструмент промывать ксилолом (сольвентом).

## Меры безопасности при работе.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; перчатки х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки. При попадании Шпатлевки или Краски на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

**Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.** В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

**Средства пожаротушения:** песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.

## Полезные Советы (проблема: причина).

- Если при нанесении краска для асфальта пузырится: основание – влажное.

- Если после высыхания материал снимается пленкой: основание – влажное, или плохо обеспылено, или содержит масло (жир).

- Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волосы): перед нанесением следующего слоя удалите мусор наждачной бумагой средней зернистости.

- Через 1-3 дня покрытие вздувается отдельными пузырями: на асфальт попали отдельные компоненты материалов, или при нанесении попала вода.